

Visualisation de la fiche d'un système publié

Système FNP

Numéro FNP : 360

Indice : S004

Date de dernière publication : 15/03/2021

Etat : PUBLIÉ

Société fournisseur : MAESTRIA

Epaisseur totale : 120.0 µm

Commentaire public FR : ind S au 04/02/2021 : L'architecture reproduite dans la liste des couches de la fiche système est celle de la fiche technique 360A. Possibilité d'utiliser l'EPODUX ENDUIT O 82-32 ou l'EPODUX ENDUIT O 82-32 AIRLESS en deux couches, se reporter aux fiches techniques 360B ou 360C. *****Attention***** en cas de ponçage et/ou meulage du produit ENDUIT EPODUX 'O' 82-32 et/ou ENDUIT EPODUX 'O' 82-32 AIRLESS et/ou EPODUX 'O' 82-34 et/ou du produit de réparation STRIAFORM après durcissement, des poussières de quartz alvéolaires peuvent être émises : procédés cancérogènes selon la directive 2017/2398 (Travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail) : porter un masque P3.

Commentaire interne : Indice S au 04/02/2021 : mise à jour de la fiche système (liste des couches et la mention du port des protections respiratoires en cas de travaux de ponçage et/ou meulage des produits entrant dans l'architecture du système y compris les produits de réparation Indice F : dernière modif 06/07/2004 03/08/2010 : rajout de l'essai de lixiviation sans changement d'indice car rien n'a changé sur la page de consultation du FNP INDICE G DU 17-12-11 : MAJ DE LA FICHE TECHNIQUE ET DU DOSSIER DE QUALIFICATION ET DE LA FICHE SYSTEME Ind H au 06/11/2013 : MAJ de la fiche système

Type d'éqpt. : PARC NUCLEAIRE

Fiche technique : [FT Ind S.pdf](#)

Liste des codifications actives

Série	Groupe
	155

Liste des couches

Num. couche	Nom du produit	Epaisseur	Nature liant	Type phase	Pourcentage solvant
1	ENDUIT EPODUX 'O' 82-32	752.0 g/m ²	EPOXY POLYAMINOAMIDE	AQ	19,45
2	EPODUX 'O' 82-34	60.0 µm	EPOXY POLYAMINOAMIDE	AQ	29,4
3	EPODUX 'O' 82-34	60.0 µm	EPOXY POLYAMINOAMIDE	AQ	29,4
4	PRODUIT DE RéPARATION				
5	STRIAFORM				