Visualisation de la fiche d'un système publié

Système FNP

Numéro FNP : 1082

Indice : S003

Date de dernière publication : 2022/01/04

Etat : PUBLIÉ

Société fournisseur : MAESTRIA

Epaisseur totale : 860 µm

Commentaire public FR : 04/01/2022 : Correction du point éclair du diluant 67-232 v02 dans la FT *****Attention***** en cas de ponçage et/ou meulage du produit STRIAFORM et/ou du STRIASOL 500 SP v02 après durcissement, des poussières de quartz alvéolaires peuvent être émises : procédés cancérogènes selon la directive 2017/2398 (Travaux exposant à la poussière de silice cristalline alv. issue de procédés de travail) : porter un masque P3

Type d'éqpt. : PARC NUCLEAIRE

Fiche technique : FT Ind D.pdf

Liste des codifications actives

Série	Groupe
PIA/EIA PIB/EIB PID/EID	156

Liste des couches

Num. couche	Nom du produit	Epaisseur	Nature liant	Type phase	Pourcentage solvant
1	STRIAFORM	0 à 5000 µm	Epoxy/Adduct polyamine	SS	
2	RESINE MULTICOUCHE V01	360 µm	Epoxy/Amine	SV	2
3	STRIASOL 500 SP V02	500 µm	Epoxy/Adduct polyamine	SV	4,5