Visualisation de la fiche d'un système publié

Système FNP

Numéro FNP : 1149

Indice : S002

Date de dernière publication : 2022/05/20

Etat : PUBLIÉ

Société fournisseur : MAX PERLES

Epaisseur totale : 3 mm

Commentaire public FR : 20/05/2022 : Publication de la Fiche Technique du système FNP 1149 au Fichier National Peinture visant la codification PLK353 - revêtement d'étanchéité à l'air de l'extrados de l'enceinte interne du bâtiment Réacteur (Paliers P4-P'4-N4 du parc REP EDF France)

Type d'éqpt. : PARC NUCLEAIRE

Fiche technique : FT AL8 EV2_rev10_janvier 2022.pdf

Liste des codifications actives

Série	Groupe
PLK	353

Liste des couches

Num. couche	Nom du produit	Epaisseur	Nature liant	Type phase	Pourcentage solvant
1	PRIMAIRE EV2	50 µm	epoxy polyamine	SS	
2	PRIMAIRE EV2	50 µm	epoxy polyamine	SS	
3	ENDUIT AR 100 EV2	1900 g/m²	epoxy polyamine	SS	
4	FINITION AL8 EV2	730 µm	epoxy polyamine	SS	
5	MAT 300	367 µm			
6	FINITION AL8 EV2	730 µm	epoxy polyamine	SS	
7	MAT 300	367 µm			
8	FINITION AL8 EV2	235 µm	epoxy polyamine	SS	
9	FINITION AL8 EV2	400 µm	epoxy polyamine	SS	
10	-=-=-=-=-=-=-=-=-=-				
11	SILICE F15				