# Visualisation de la fiche d'un système publié

## Système FNP

**Numéro FNP :** 1135

**Indice :** S002

**Date de dernière publication :** 2024/09/17

**Etat :** PUBLIÉ

**Société fournisseur :** RESIPOLY CHRYSOR

**Epaisseur totale :** 1525 µm

**Commentaire public FR :** 02/06/2023 : Première publication du système *****Attention***** Le produit NOVASSOL EPU-R a obtenu un avis toxicologique national défavorable lié à la présence de plus de 3% d'acide salicylique classé (361d : susceptible de nuire au fœtus) dans la partie B de ce bi-composant. De ce fait le produit NOVASSOL EPU-R est classé Toxique pour la Reproduction catégorie 2 selon le règlement CLP. Conformément au code du travail, afin d'appliquer ce produit en toute sécurité, il est nécessaire de réaliser une analyse de risque et de mettre en place les protections collectives et individuelles adaptées. *****Attention***** en cas de ponçage et/ou meulage après durcissement du produit NOVASSOL EPU ou NOVASSOL EPU-R chargé en sable siliceux HN38, des poussières de silice alvéolaires peuvent être émises : procédés cancérogènes selon la directive 2017/2398 (Travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail) : porter un masque P3 ! L'architecture reproduite dans la liste des couches n'est qu'une des options possibles offerte par la fiche technique: - En fonction de la réactivité recherchée le NOVASSOL EPU-R peut être employé à la place du NOVASSOL EPU. - En fonction de l'état du support, typiquement sur support très ouvert et/ou très poreux, la couche de NOVASSOL EPU (ou de NOVASSOL EPU-R) est chargée en sable silicieux HN38.

**Type d'éqpt. :** PARC NUCLEAIRE

**Fiche technique :** FT FNP1135_FR_nov 2022 F.pdf

## Liste des codifications actives

| Série | Groupe |
|---|---|
| PLA/ELA PLB/ELB PLD/ELD PLE/ELE PLF/ELF | 350 |

## Liste des couches

| Num. couche | Nom du produit | Epaisseur | Nature liant | Type phase | Pourcentage solvant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVASSOL EPU | 200 g/m² | EPOXY | SV | 0,5 |
| 2 | NOVAFILL EP 23 D | 400 g/m² | EPOXY | SV | 0,7 |
| 3 | NOVADUR 1060 T | 1100 µm | EPOXY | SV | 1 |
| 4 | -=-=-=-=-=-=-=-=-= | | | | |
| 5 | NOVASSOL EPU-R | Version plus réactive | EPOXY | SV | 0,5 |
| 6 | SABLE SILICEUX HN 38 | Charges | | | |
| 7 | RESISOLV E | Solvant (nettoyage des outils) | | | |
| 8 | DILUANT PU41 | | | | |