Visualisation de la fiche d'un système publié

Système FNP

Numéro FNP : 1086

Indice : S006

Date de dernière publication : 2024/08/20

Etat : PUBLIÉ

Société fournisseur : MAESTRIA

Epaisseur totale : 650 µm

Commentaire public FR : 20/08/2024 : Des tests d'immersion ont validé l'utilisation du FNP1086 en protection anticorrosion de subjectile métallique ferrifère au contact des biodiesels – en extension à sa qualification déjà acquise sur la série PLF 26/09/2022 : Extension en PLK/ELK 300/301/304 20/09/2021 : Correction du point éclair du diluant 67-232 v02 dans la FT *****Attention***** En cas de ponçage et/ou meulage du produit EPODUX 292 après durcissement, portez un masque P3 pour gérer le risque d'inhalation de poussières cancérogènes ! 10/10/2019 : Extension en PLJ/ELJ 300/301/303/304 (hors puisards RIS/EAS) 11/04/2018 : Publication du système

Type d'éqpt. : PARC NUCLEAIRE

Fiche technique : FT 1086 - Juillet 2024.pdf

Liste des codifications actives

Série	Groupe
PLA/ELA PLB/ELB PLD/ELD PLF/ELF PLG/ELG PLH/ELH PLJ/ELJ PLK/ELK	304
PLA/ELA PLB/ELB PLD/ELD PLE/ELE PLF/ELF PLG/ELG PLH/ELH PLJ/ELJ PLK/ELK	301
PLA/ELA PLB/ELB PLD/ELD PLE/ELE PLF/ELF PLG/ELG PLH/ELH PLJ/ELJ PLK/ELK	300
PLB/ELB PLE/ELE PLF/ELF PLG/ELG PLH/ELH PLJ/ELJ	303

Liste des couches

Num. couche	Nom du produit	Epaisseur	Nature liant	Type phase	Pourcentage solvant
1	EPODUX 292	50 µm	Époxy novolaque/Adduct polyamine	SV	25,1
2	EPODUR NV 75-25	600 µm	Époxy novolaque/Adduct polyamine	SV	61,75
3	DILUANT 67-232 V02	/	/		