

Visualisation de la fiche d'un système publié

Système FNP

Numéro FNP : 1139

Indice : S001

Date de dernière publication : 30/01/2025

Etat : PUBLIÉ

Société fournisseur : CARBOLINE

Epaisseur totale : 175 µm

Commentaire public FR : 30/01/2024 - Première publication du système de peinture FNP1139 CARBOLINE 'CARBOZINC 11 + ARMORLAST I (anciennement dénommé Thermaline 4000)'.

Commentaire interne : 30/01/2025 - Publication complète suite à validation Pilote Etude.

Type d'éqpt. : PARC NUCLEAIRE

Fiche technique : [FT 1139 Ind 6 Décembre 2024.pdf](#)

Liste des codifications actives

Série	Groupe
PED	205
PED	204
PED	200

Liste des couches

Num. couche	Nom du produit	Epaisseur	Nature liant	Type phase	Pourcentage solvant
1	CARBOZINC 11	75 µm	Polysilicate d'éthyle	SV	16
2	ARMORLAST I	100 µm	Polysilicate d'éthyle	SV	30,9
3	-----				
4	DILUANT N° 26				
5	DILUANT N° 33				