Visualisation de la fiche d'un système publié

Système FNP

Numéro FNP : 1140

Indice : S006

Date de dernière publication : 2025/04/30

Etat : PUBLIÉ

Société fournisseur : JOTUN

Epaisseur totale : 300 µm

Commentaire public FR : 30/04/2025 : Modification de la fiche technique selon CCTR 91C031 version10. ---------- 29/03/2022 : Ce système voit son champ de qualification étendu PED200/204/205 DECONTAMINABLE, selon note d'information D309519030584 indice C : ce système peut donc être employé en tant que PID100/104/105 dans le cadre de projets neufs, et sa sélection peut s'envisager pour une classe de corrosivité du site allant jusqu'à C5 /!\ D'après la FT JOTUN, les produits à liant epoxy utilisés en couche de finition peuvent pâlir et fariner lorsqu'ils sont exposés à la lumière du soleil et aux conditions climatiques - La fonction “décontaminable” a été démontrée uniquement pour des travaux neufs non exposés aux UV. Les équipements/structures doivent être protégés de l’exposition UV en cas de valorisation de la fonction décontaminable. Le phénomène n’affecte pas les performances anticorrosion ni la résistance à la basse / haute température /!\ ¤¤¤¤¤ 29/04/2022 : Première publication du système. Ce système satisfait aux critères d'homologation PMUC et a obtenu un classement de reaction au feu EUROCLASSE B-s1,d0. Comme indiqué sur sa fiche technique, le produit JOTATEMP 250 est adapté à une plage de température allant de la cryogénie -196°C à la haute température jusqu'à +250°C, compatible avec calorifuges. ¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ATTENTION ¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Les parties A et B du JOTATEMP250 ainsi que le diluant JOTUN THINNER N°23 ont reçu un avis de danger CMR défavorable (couleur : orange) en raison de la présence d'éthylbenzène, substance classée cancérogène possible (catégorie 2B) par le CIRC. Veillez au risque d'exposition aux brouillards/arérosols en cas de pulvérisation, et au risque d'exposition au poussières en cas d'intervention de sur le produit sec. La partie A du JOTATEMP250 dispose d'une FDSe, avec les contraintes réglementaires liées. ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Type d'éqpt. : PARC NUCLEAIRE

Fiche technique : FT 1140 Rev 6 Janvier 2025.pdf

Liste des codifications actives

Série	Groupe
PEA/EEA PEB/EEB PEC/EEC PED	216
PEA/EEA PEB/EEB PEC/EEC PED	209
PEA/EEA PEB/EEB PEC/EEC PED	210
PEA/EEA PEB/EEB PEC/EEC PED	205
PEA/EEA PEB/EEB PEC/EEC PED	204
PEA/EEA PEB/EEB PEC/EEC PED	200

Liste des couches

Num. couche	Nom du produit	Epaisseur	Nature liant	Type phase	Pourcentage solvant
1	JOTATEMP 250	150 µm	Epoxy composite	SV	15
2	JOTATEMP 250	150 µm	Epoxy composite	SV	15
3	-=-=-=-=-=-=-=-=-=				
4	JOTUN THINNER N° 23				