

Visualisation de la fiche d'un système publié

Système FNP

Numéro FNP : 1160

Indice : S002

Date de dernière publication : 16/07/2025

Etat : PUBLIÉ

Société fournisseur : GEHOLIT

Epaisseur totale : 220 µm

Commentaire public FR : Système de peinture PEX (répondant à une ambiance de corrosivité CX selon ISO 12944-2) s'appliquant sur aciers galvanisés ayant la fonctionnalité décontaminable. Issu du système ACQPA CX H GNV 884. /!\ Classement de réaction au feu : D-s1, d0 selon NF EN 13501-1+A1.

Commentaire interne : Première importation du système CX H GNV 884 de l'ACQPA.

Type d'éqpt. : PARC NUCLEAIRE

Fiche technique : [FT 1160 Rev 5 Juin 2025.pdf](#)

Liste des codifications actives

Série	Groupe
PED PEX	231
PED PEX	220

Liste des couches

Num. couche	Nom du produit	Epaisseur	Nature liant	Type phase	Pourcentage solvant
1	GEHOTEX W91	120 µm	Acrylique	SV	38,5
2	WIEREGEN M25	100 µm	Polyuréthane	SV	29
3	-----				
4	VERDUNNUNG V-89				