Visualisation de la fiche d'un système publié

Système FNP

Numéro FNP : 1147

Indice : S007

Date de dernière publication : 2025/10/22

Etat : PUBLIÉ

Société fournisseur : MAX PERLES

Epaisseur totale : 3 mm

Commentaire public FR : 22/10/2025: Publication de la Fiche Technique mise à jour avec l'ajout d'une couche de tir à zéro pour l'enduit 20/05/2022: Publication de la Fiche Technique du système FNP 1147 au Fichier National Peinture visant la codification PLK352 - revêtement d'étanchéité à l'air de l'intrados de l'enceinte interne du bâtiment Réacteur (Parc REP EDF France)

Type d'éqpt. : PARC NUCLEAIRE

Fiche technique : FT 1147 Ind 12.pdf

Liste des codifications actives

Série	Groupe
PLK	352

Liste des couches

Num. couche	Nom du produit	Epaisseur	Nature liant	Type phase	Pourcentage solvant
1	VERNIS ED1	30 µm	Epoxy polyamide	SV	54
2	PRIMAIRE EDO/30S MAEVA	250 g/m²	Epoxy polyamide	AQ	53
3	ENDUIT AR 100	1900 g/m²/mm	Epoxy polyamine	SS	
4	LIANT AL8T/AP MAEVA	900 g/m²	Epoxy polyamine	SS	
5	TISSU P45A	450 g/m²	Renfort	SS	
6	LIANT AL8T/AP MAEVA	800 g/m²	Epoxy polyamine	SS	
7	TISSU P45B	450 g/m²	Renfort	SS	
8	LIANT AL8T/AP MAEVA	600 g/m²	Epoxy polyamine	SS	
9	LIANT AL8T/AP MAEVA	562 g/m²	Epoxy polyamine	SS	
10	-=-=-=-=-=-=-=-=-=				
11	SILICE F15				
12	DILUANT ED				