Visualisation de la fiche d'un système publié

Système FNP

Numéro FNP : 1151

Indice : S007

Date de dernière publication : 2025/12/03

Etat : PUBLIÉ

Société fournisseur : SPPM

Epaisseur totale : 3,9 mm

Commentaire public FR : 13/11/2025: Publication de la Fiche Technique mise à jour avec l'ajout d'une couche de tir à zéro de Stratilac ELV2 TaZ, version du Stratilac ELV2 dans laquelle est déjà intégré 4kg de silice 20/05/2022 : Publication de la Fiche Technique du système FNP 1151 au Fichier National Peinture visant la codification PLK353 - revêtement d'étanchéité à l'air de l'extrados de l'enceinte interne du bâtiment Réacteur (Paliers P4-P'4-N4 du parc REP EDF France)

Type d'éqpt. : PARC NUCLEAIRE

Fiche technique : FT N°25 - TECTOPROOF NK-S -Indice 21.pdf

Liste des codifications actives

Série	Groupe
PLK	353

Liste des couches

Num. couche	Nom du produit	Epaisseur	Nature liant	Type phase	Pourcentage solvant
1	ETANPRIM SH	270 µm	Epoxy	SS	
2	STRATILAC ELV2 TAZ		Epoxy	SS	
3	STRATILAC ELV2	2000 µm	Epoxy	SS	
4	ETANPRIM SHV	820 µm	Epoxy	SS	
5	VHM 90	927 g/m²	Renfort		
6	ETANPRIM SHV	360 µm	Epoxy	SS	
7	TM 3000	280 µm	Epoxy	SS	
8	-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=				
9	SILICE 0,1/0,6				
10	SILICE 0,4/0,9				