

Visualisation de la fiche d'un système publié

Système FNP

Numéro FNP : 1159

Indice : S001

Date de dernière publication : 17/03/2026

Etat : PUBLIÉ

Société fournisseur : GEHOLIT

Epaisseur totale : 360 µm

Commentaire public FR : Première publication du FNP1159 en PEX200 et PEX210. Ce système de peinture est importé depuis le catalogue de l'ACQPA.

Commentaire interne : Importé depuis le certificat ACQPA. Degré de préparation Sa 3 pour PEX et Sa 2 1/2 pour PE_ ou inférieur.

Type d'éqpt. : PARC NUCLEAIRE

Fiche technique : [FT 1159 Mars 2026 Rev. 5.pdf](#)

Liste des codifications actives

Série	Groupe
PED PEX	210
PED PEX	200

Liste des couches

Num. couche	Nom du produit	Epaisseur	Nature liant	Type phase	Pourcentage solvant
1	GEHOPON E90R METALLGRUND	130 µm	Epoxydique	SV	10
2	GEHOPON E90R METALLGRUND	130 µm	Epoxydique	SV	10
3	WIEREGEN M25	100 µm	Polyuréthane	SV	29
4	-----				
5	VERDUENNUNG V-69				
6	VERDUNNUNG V-89				