Visualisation de la fiche d'un système publié

Système FNP

Numéro FNP : 1184

Indice : S004

Date de dernière publication : 2026/03/12

Etat : PUBLIÉ

Société fournisseur : PPG

Epaisseur totale : 300 µm

Commentaire public FR : 06/03/2026 : Ajout du groupe 204 pour extension jusqu'à des températures de service de 120°C + correction sur les appellations commerciales des produits. -- 02/12/2025 : Révision de la fiche technique pour correction de l'extrait sec. --- 08/09/2025 : Première publication du système FNP1184 en remplacement des FNP1096 et 1097 (le produit de peinture Freitapox SR 215 EVO est substitué par le Sigmafast 278). /!\ Attention, le produit Sigmafast 278 est CMR suite à présence d'oxiranes. Reformulation en cours.

Type d'éqpt. : PARC NUCLEAIRE

Fiche technique : FT FR 1184 Ind K Février 2026.pdf

Liste des codifications actives

Série	Groupe
PEA/EEA PEB/EEB PEC/EEC PED	204
PEA/EEA PEB/EEB PEC/EEC PED	200
PEA/EEA PEB/EEB PEC/EEC PED	201
PEA/EEA PEB/EEB PEC/EEC PED	203
PEA/EEA PEB/EEB PEC/EEC PED	210

Liste des couches

Num. couche	Nom du produit	Epaisseur	Nature liant	Type phase	Pourcentage solvant
1	SIGMAFAST 278 D	100 µm	Epoxy polyamidoamine	SV	18,1
2	SIGMAFAST 278 D	130 µm	Epoxy polyamidoamine	SV	18,1
3	FREITANE 580	70 µm	Polyuréthane acrylique	SV	19
4	-=-=-=-=-=-=-=-=-=				
5	DILUANT 21 06				
6	DILUANT 91 92				